

Леко Автоемайллак

Леко Автоемайллак е предназначен за цялостно и репаратурно боядисване на автомобили, транспортни средства, машини, технически прибори, апаратура и други предмети на промишлеността и бита, които се експлоатират на открито или в закрити помещения.

- ✓ Гланцово покритие, наситен блясък
- ✓ Устойчивост на всякакви атмосферни условия
- ✓ Лесно и равномерно нанасяне
- ✓ Изключително твърдо покритие
- ✓ Отлична покривност
- ✓ Разнообразие от красиви, трайни цветове
- ✓ Съхне бързо



Характеристики на продукта



Покритие:
гланц



Разход:
13 m²/L за 1 слой



Съхнене:
1 час на допир
12 часа за следващ слой
16 часа пълно изсъхване



Опаковки:
0,750L



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min:
900

Плътност:
0,900 – 1,20 (±0.02) kg/l

Блясък:
85 % (при 60°, min)



Разреждане:
до 3 % с Разредител АМВ.



Цветове:
Еверест, Монблан, Савана, Гоби, Гран При, Везувий, Кипарис, Светлосин, Олимп, Урал

Полагане



Подходящи основи:
• Черни метални повърхности



Неподходящи основи:
• Цветни метални повърхности;
• Циментови основи
• Вароциментови основи
• Варо-пясъчни основи



Приложение:

- Различни повърхности в интериора и екстериора



Идеална за:

- обновяване на различни предмети от метал, като врати, парапети, огради, градински мебели и др.



Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без наличие на прах, мазнини, смолни остатъци или ръжда по тях. Стари покрития от постни бои се премахват и повърхностите се почистват добре.

Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда след това грундирайте с Леко Бързосъхнещ антикорозионен алкиден грунд ПФ-07.



Нанасяне:

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. При необходимост боята се разрежда до 3% с Разредител АМВ. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За да постиганете по-добра адхезия, зашкурете повърхността.
- 4 Следващ слой се нанася най-рано след 12 часа. Препоръчителен брой слоеве: 2.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - Разредител АМВ или разредител Оргахим.

Препоръчителни системи

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко бързосъхнещ антикорозионен грунд ПФ-07	I
Междинен слой	Леко автоемайллак	I
Финишен слой	Леко автоемайллак	I

Допълнителна информация



Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: Б/г) е 420 g/l



Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!



Мерки за безопасност:

Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на продукта. За подробна информация относно рисковете и безопасността по време на употреба е наличен Информационен лист за безопасност.



Срок на годност:

Неотворен, до датата, посочена на опаковката, при спазване условията на съхранение/ 60 месеца от датата на производство;